

### Informações gerais

**Produto:** Balão Fundo Redondo Colo Estreito, LINEX®

**Fabricante:** Vilabo, Vidros de Laboratório, Lda.

**Marca:** LINEX®

**Informações adicionais:** o vidro é borossilicato 3.3 que cumpre a norma [ISO 3585](#).

O artigo segue a norma [ISO 1773](#).

### Desenho do artigo:



### Composição do vidro:

- Dióxido de Silício (SiO<sub>2</sub>) – 81% - Resistência Hidrolítica de 98°C – [ISO 719](#);
- Óxido de Boro (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) – 13% - Resistência de 121 °C – [ISO 720](#);
- Óxido de Sódio/ potássio (Na<sub>2</sub>O/k<sub>2</sub>O) – 4% - Resistência a los ácidos – [DIN 12116](#);
- Óxido de alumínio (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) – 2% - Resistência a alcalis – [ISO 695](#).

### Propriedades químicas:

- Resistência Hidrolítica de 98°C;
- Resistência de 121 °C;
- Resistência aos ácidos;
- Resistência a alcalis;
- Coeficiente de expansão linear.

**Informações técnicas**

<b>Referência</b>	<b>Capacidade (ml)</b>	<b>Ø Externo</b>	<b>Ø Interno</b>	<b>Altura (mm)</b>	<b>Unidade por Caixa</b>
12 08 110	50	51	26	95	12
12 08 111	100	64	26	110	12
12 08 300	250	85	34	145	12
12 08 301	500	105	34	168	8
12 08 302	1000	131	42	200	6
12 08 115	2000	166	42	240	6