

Informações gerais

Produto: Tudo de Ensaio, LINEX®

Fabricante: Vilabo, Vidros de Laboratório, Lda.

Marca: LINEX®

Informações adicionais: o vidro é borossilicato 3.3 que cumpre a norma ISO 3585.

Disponível com fundo plano.

Disponível em vidro sódico-cálcico.

O artigo segue a norma [ISO 4142](#).

Desenho do artigo:



Composição do vidro:

- Dióxido de Silício (SiO₂) – 81% - Resistência Hidrolítica de 98°C – [ISO 719](#);
- Óxido de Boro (B₂O₃) – 13% - Resistência de 121 °C – [ISO 720](#);
- Óxido de Sódio/ potássio (Na₂O/k₂O) – 4% - Resistência a los ácidos – [DIN 12116](#);
- Óxido de alumínio (Al₂O₃) – 2% - Resistência a alcalis – [ISO 695](#).

Propriedades químicas:

- Resistência Hidrolítica de 98°C;
- Resistência de 121 °C;
- Resistência aos ácidos;
- Resistência a alcalis;
- Coeficiente de expansão linear.

Informações técnicas

Referência	Capacidade Aproximada (ml)	Ø Externo (mm)	Grossura Tubo (mm)	Altura (mm)
27 17 100	2	8	0,8-1,0	70
27 17 101	4	10	0,8-1,0	75
27 17 102	5	10	0,8-1,0	100
27 17 104	6	12	0,8-1,0	75
27 17 105	8	12	0,8-1,0	100
27 17 107	9	13	0,8-1,0	100
27 17 111	16	14	0,8-1,0	130
27 17 114	17	16	1,0-1,2	130
27 17 115	21	16	1,0-1,2	160
27 17 118	32	18	1,0-1,2	180
27 17 119	34	20	1,0-1,2	150
27 17 128	55	25	1,0-1,2	150
27 17 129	70	25	1,0-1,2	200